



Pakkaslaasti M 100/500

Käyttökohteet

Kevytsora- ja betoniharkkojen sekä tiilien muuraukseen talviolosuhteissa.

Työolosuhteet

Muuraustyö suoritettava lämpötila-alueella -15...+5°C astetta. Harkot eivät saa olla lumisia tai jäisiä. Rakenteen lämmitys muuraustyön jälkeen on edellytys työn onnistumiselle.

Sekoitus

Säkillinen laastia sekoitetaan porakonevispilällä tai betonimyllyllä noin 3-3,5 litraan vettä. Laastijauhe lisätään puhtaassa sekoitusastiassa olevaan puhtaaseen huoneenlämpöiseen veteen (+10...+35°C). Sekoitus aika pakkosekoittajalla ja porakonevispilällä n.3 minuuttia, betoni-sekoittimessa 7-10 minuuttia. Käyttöaika vedenlisäyksestä on n. 30 min (0°C). Alle -15°C:ssa laasti jäätyy.

Kovettumisaika

Kovettumisaika riippuu sauman paksuudesta, lämpötilasta, alustan ominaisuuksista ja ilmanvaihdosta.

Työvälineiden pesu ja tuotteen hävitys

Työvälineet pestään vedellä välittömästi työvaiheen päätyttyä. Kuivunut laasti poistetaan mekaanisesti. Tuotetta ei saa päästää viemäriin. Jauhe ja kovettunut tuote voidaan hävittää rakennusjätteenä. Paperisäkki voidaan polttaa.

Laadunvalvonta

Muurauslaastin laatua valvotaan Inspectan ohjeiden mukaisesti ja virallisena valvojana toimii Inspecta Sertifiointi Oy. Lakan Betonilla on käytössä myös sertifioitu ISO 9001 laatu järjestelmä.

Varastointi

Varastoidaan kuivassa tilassa irti maasta (lavalla) kosteudelta suojattuna. Laasti säilyy oikein varastoituna suljetussa pakkauksessa yhden vuoden.

Tekniset tiedot

Sideaine	Sementti
Runkoaine	Luonnonhiekkä
Lisäaineet	Ominaisuuksia parantavia lisäaineita
Suurin raekoko	n. 4 mm
Vedentarve (l/25kg)	n. 3 - 3,5
Valmista massaa (l/25kg)	13 - 14
Käyttöaika vedenlisäyksestä	n. 30 min - 2 h
Menekki	4 - 7 kg / harkko 1,2 - 1,8 kg/tiili
Puristuslujuus 28d (MN/m ²)	8
Pakkausko	25 ja 1000 kg



ISO 9001
ISO 14001



Työsuojelu

Sisältää portlandsementtiä. Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. Estettävä pölyn muodostuminen ja leviäminen tai käytettävä hengityssuojainta. Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin. Aineen jouduttua silmiin huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.

HUOM!

Tämä on yhteenveto tuotteen ominaisuuksista, ei täydellinen työselitys. Työselitykseen ja muihin työvaihetta koskeviin ohjeisiin on tutustuttava huolellisesti ennen työn aloittamista. Käyttäjän on tarvittaessa osoitettava, että työvaihetta koskevia ohjeita on noudatettu.