

## Käyttökohteet

Samottipohjainen ja helppokäyttöinen korjausmassa taloustulisijojen tulipesien halkeamien ja kolojen paikkaamiseen. Tyypillisiä käyttökohteita ovat takkojen, leivinuunien, grillien sekä rosvopaistiuunien tulipesät ja laet. Voidaan käyttää myös ulkokuoren halkeamien korjauspaikkauksiin sekä tulisijojen ja kiukaiden liitoksiin.

## Käyttöohje

2 kg laastijauhetta sekoitetaan 5 dl:aan puhdasta huoneenlämpöistä vettä. Tartunnan varmistamiseksi paikattava kohta harjataan puhtaaksi teräsharjalla ja pölyt poistetaan kostealla rievulla. Laastin levitykseen voidaan käyttää tasakärkistä kauhaa, saumarautaa tai kumikäsinettä. Maksimikerrospaksuus 15 mm/kerta, useana kerroksena tehtynä jopa 40 mm. Paikkausten kestävyys paranee, kun niiden annetaan sitoutua pari päivää ennen lämmittämistä. Ensimmäinen lämmitys tulee suorittaa varovasti (pienellä tulella).

## Tekniset tiedot

<b>Sideaine</b>	Aluminaattisementti
<b>Olomuoto</b>	Harmaa jauhe
<b>Raekoko</b>	0 - 2 mm
<b>Vedentarve</b>	2,5 dl/kg
<b>Työstettävyyaika</b>	1 h
<b>Lämmönkestävyys</b>	+ 1300 °C
<b>Pakkauskoko</b>	2 kg muoviasia
<b>Varastointi</b>	Kuivassa varastossa n. 1 vuosi.



## Työsuojelu

Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. Estettävä pölyn muodostuminen ja leviäminen tai käytettävä hengityssuojainta. Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin. Aineen jouduttua silmiin huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.

## HUOM!

Tämä on yhteenveto tuotteen ominaisuuksista, ei täydellinen työselitys. Työselitykseen ja muihin työvaihetta koskeviin ohjeisiin on tutustuttava huolellisesti ennen työn aloittamista. Käyttäjän on tarvittaessa osoitettava, että työvaiheita koskevia ohjeita on noudatettu.