



## Primer vedeneristeelle

### Käyttökohteet

Lakka Primer on dispersiopohjainen pohjustus- ja tartunta-aine, jota käytetään ennen Lakka Vedeneristeen levittämistä betonipintojen pölynsidontaan ja lujittamiseen sekä tartunnan parantamiseen. Soveltuu imemättömille sekä huokoisille pinnoille. Erittäin imukykyiset pinnat tulee primeroida kahteen kertaan.

### Työolosuhteet

Suosittelava alustan, primerin ja huoneen lämpötilan on oltava yli +15 °C työvaiheen aikana ja kunnes laatoituksen saumaus on suoritettu.

### Alusta

Alustana betoni tai kosteisiin tiloihin soveltuva rakennuslevy (levyvalmistajan ohjeet huomioitava).

### Käyttöohje

Alustasta tulee poistaa pöly, lika ym. irtoava aines. Tarvittaessa pinta hiotaan tai karhennetaan. Epätasaiset seinäpinnat tasoitetaan Lakka Märkätila- ja tiilitasoitteella TT. Primer on sekoitettava hyvin ennen käyttöä. Sekoituksen jälkeen Primeria levitetään pinnalle ohentamattomana tasaiseksi kerrokseksi käyttäen telaa tai sivellintä. Primerin on annettava kuivua (1-4 h) ennen vesieristystyön aloittamista.

Huokoisille pinnoille (betoni, tasoite, levy, tms. materiaali) Primer voidaan ohentaa vesieristeen alle puhtaalla, viileällä vedellä suhteessa 1:1. Kaakelinpinnoille tai muille imemättömille pinnoille Primeria ei ohenneta.

### Kuivumisaika

n. 0,5 – 1,5 tuntia alustasta ja olosuhteista riippuen.

Tekniset tiedot	
Olomuoto	maitomainen neste
Ominaispaino kg/l	1,0
Menekki Imemättömät pinnat (kaakeli ym)	Ohentamattomana 0,08 – 0,12 l/m <sup>2</sup> (8 – 12 m <sup>2</sup> /l)
Menekki Huokoiset pinnat (be- toni, tasoite, levy, ym)	Ohennettuna 1:1 0,04 – 0,06 l/m <sup>2</sup> (16 – 24 m <sup>2</sup> /l)
Kuivumisaika	n. 0,5 – 1,5 h olosuhteista riippuen
Pakkausko	1, 5 ja 10 l
Varastointi	<b>Ei saa jäättyä!</b> Varastoitava lämpimässä. Säilyy oikein varastoituna avaamattomassa pakkauksessa 12 kuukautta.



### Laadunvalvonta

Lakan Betoni Oy:llä on käytössä sertifioitu ISO 9001 laatu järjestelmä sekä ISO 14001 ympäristöjärjestelmä.