



Silikonihartsipohjuste

Vesiohenteinen, silikonihartsipohjainen erikois-pohjuste Lakka Julkisivumaalille.

- Lähes hajuton
- Muodostaa hyvän tartuntapinnan
- Tasaa alustan imukyvyn
- Ympäristöystävällinen
- Hydrofobinen (vettähylkivä)
- Hyvä pinnan lujitus

Käyttökohteet:

Lakka Silikonihartsipohjuste soveltuu:

- Betonipinnoille
- Muuratuille seinille
- Kevytbetoni seinille
- Useimmille levypinnoille (varmistettava levyn valmistajalta soveltuvuus)
- Rappauspinnoille (kovettuneet)
- Lujille vanhoille pinnoituksille (vanhan pinnoitteen tartunta varmistettava)
- Julkisivut ulkona
- Lakka Silikonihartsijulkisivumaalin pohjustamiseen

Levitys:

Aina ennen työn aloittamista varmista alustan sopivuus tuotteelle.

Maalattavan pinnan tulee olla riittävän vahva eikä siinä saa olla tartuntaa estäviä aineita. Vanhoilta pinnoilta poistetaan kaikki irtonainen tai muuten vaurioitunut materiaali. Alustan tulee olla kuiva sekä puhdistettu noesta, pölystä, rasvasta ym. epäpuhtauksista. Kiiltävät vanhat pinnat karhennetaan. Korjaa pohjan vauriot alustalle sopivilla Lakka laasteilla.

Lakka Silikonihartsipohjuste levitetään normaalisti ohentamattomana tasainen kerros siveltimellä tai harjaamalla. Huokoisille ja voimakkaasti imeville alustoille levitetään kaksi kertaa märkää märälle – menetelmällä.

Pohjusteen täytyy lujittaa alustaa tasaisesti eikä se saa muodostaa tiivistä, kiiltävää kalvoa. Pohjuste voidaan levittää myös Airless ruiskulla, jonka suutin on 0,013” –0,015” ja paine 60 – 80 bar. Ennen varsinaisen pinnoitustyön aloittamista tulee tehdä koepinnoitus pienelle alueelle (esim. erillinen levy) värisävyn varmistamiseksi. Juokseva pohjuste suositellaan levitettäväksi alhaalta ylös, jotta vältetään valumisen aiheuttama raidallisuus.

Tekniset tiedot

Sideaineperusta	Muovidispersio
Värisävy	Läpikuultava
Tiheys	1,05 g/ml
Menekki	n. 0,2 – 0,3 l/m ² ; alustan karheudesta ja huokoisuudesta riippuen. (Tee koelevitys).
Ohennus	Ei ohenneta.
Olosuhteet	Alustan ja ympäristön lämpötila yli +5°C
Varastointi	Avaamattomana 24 kk viileässä ja kuivassa. Ei saa jäätyä.
Pakkauskoko	10 l
VOC-pitoisuus	< 1g / l

Ruiskutettaessakin pohjuste on suositeltavaa painaa alustaan harjalla tai siveltimellä, jotta aine imeytyy mahdollisimman syväälle.

Vältä työskentelyä suorassa auringonpaisteessa, kovalla tuulella, yöpakkasten uhatessa tai ilman suhteellisen kosteuden ollessa yli 80%. Lämpötilan tulee olla yli +5 °C. Vältä kuumenneita pintoja.