

- Pumpattava
- Nopea lujuudenkehitys
- Kerrospaksuuksille 10-150 mm
- Hyvät työstettävyysominaisuudet
- Nopea kuivuminen
- Yhdellä työvaiheella vedeneristettävä pinta

Tuotekuvaus

Lakka LSM 700 on sementtiseideaineinen, kemiallisesti kuivuva lattiassa betonipinnoille kuiviin, kosteisiin ja märkätiloihin. Käy sekä sisään että ulos. Tuote soveltuu erityisesti lattiaremontteihin sekä kaatojen tekemiseen märkätiloissa. Soveltuu käytettäväksi eri lattialämmitysjärjestelmien kanssa. Voidaan käyttää myös raudoitetuissa uivissa rakenteissa (min. 50mm). Tuote voidaan sekoittaa automaattisekoittimella, betonimyllyllä tai vispiläsekoittimella. Tuote levitetään käsin tai pumpataan siihen soveltuvalle laitteistolla (Esim. CURA 201). Linjasaneerausmassa LSM 700 soveltuu myös maanvaraisiin valuihin.

Alustan käsittely

Alustan tulee olla puhdas, kuiva ja kiinteä. Betonin vetolujuuden tulee olla $>0,5 \text{ MN/m}^2$ (tai Betonilattiat 2014 By 45 mukaisesti). Alustan suhteellinen kosteus ei saa ylittää 95 %. Tartuntaa heikentävät aineet (rasva, hiontapöly, matto- ja sementtiliima, vesiliukoinen tasoite jne.) tulee poistaa ennen työn aloittamista. Rakennuksessa tulee olla vesikatto ja ovi- sekä ikkuna-aukot tulee olla suljettuna. Alusta imuroidaan ja tasoitettavalle betonialustalle harjataan Lakka Lattiadispersio (1 osa dispersiota: 3 osaa vettä) ennen valun aloittamista siten, että lammikoita ei synny. Dispersion annetaan kuivua 30min – 2 h, tai kunnes dispersio on mattakuiva. Erittäin kuivat ja imevät alustat (esim. vanha huokoinen betoni) käsitellään dispersiolla kahteen kertaan.

Mikäli tasoitus tehdään useampana kerroksena, käytetään lattiadispersiota myös kerrosten välissä. Ensimmäisen kerroksen tulee olla riittävän kuiva ennen uutta dispersiokäsittelyä. Dispersio sitoo pinnalle mahdollisesti jääneen pölyn, parantaa tartuntaa ja estää veden imeytymisen alustaan.

Sekoitus

Säkillinen tasoitetta lisätään koneellisesti sekoittaen noin 3,5-3,75 litraan vettä. Massan, alustan ja ilman lämpötila tulee olla $+10...+22^\circ\text{C}$. Sekoitusaika noin 3 minuuttia. Käyttöaika on noin 60 minuuttia. Korkea lämpötila lyhentää työaikaa.

Työn suoritus

Pumppauksen aloituksen helpottamiseksi on suositeltavaa liukastaa letkua esim. kaatamalla notkeaksi sekoitettua polymeeripohjaista seinätasointia noin puoli säkillistä joko suoraan letkuun tai vaihtoehtoisesti kaatamalla edellä mainittuja tuotteita pulverina automaattisekoittajaan ennen Lakka Linjasaneerausmassa LSM 700 tuotteen lisäämistä laitteistoon. Edellä mainitut tuotteet liukastavat letkun sisäpinnan ja näin ehkäisevät mahdollisten tukosten syntymistä.

Pumpattaessa massa pumpataan alustalle "makkarana", jonka jälkeen massa tiivistetään painelemalla esim. hierontimellä. Käsin työstettynä massa kaadetaan alustalle ja tiivistetään painelemalla. Lopullinen sileä pinta saadaan aikaan joko linjarilla tai teräslipalla.

Erittäin sileän pinnan aikaansaamiseksi kannattaa teräs- tai muovihierriin kastella välillä vedessä. Tuote voidaan

Tekniset tiedot

Pääsideaine	Portlandsementti
Runkoaine	Luonnonhiekkä
Suurin raekoko	n. 4 mm
Vedentarve (l/25kg)	3,5 – 3,75
Menekki kg/m ² /mm	n. 1,8
Valmista massaa l/25kg	12 - 13
Sekoitus aika	3 min
Käyttöaika veden lisäyksestä	n. 60 min
Kerrosvahvuus	10 – 150 mm
Kävelykelppoisuus (+20°C, RH 50%)	n. 6 h
Päällystyskelppoisuus	3 – 7 vrk
Tasoitepinnan vetolujuus 28d MN/m ²	> 1,5
Tartuntalujuus 28d MN/m ²	> 1,0
Puristuslujuusluokka	C30
Puristuslujuus 28d MN/m ²	> 30
Taivutusvetolujuusluokka	F7
Varastointi	12kk valmistuspäivästä; kuivassa tilassa irti maasta (lavalla) kosteudelta suojattuna
Pakkauskoko	25 ja 1000 kg



tarvittaessa ylitasoittaa esim. Lakka PFS 1700 tasoitteella ennen lattiapinnoitteen tai vedeneristeen asennusta.

Työvälineet pestään heti käytön jälkeen. Kovettunut tasoite poistetaan mekaanisesti. Tyhjä paperisäkki voidaan polttaa.

Kuivumista ei saa nopeuttaa esim. lämmön tai tuuletuksen avulla. Liian nopea kuivuminen voi aiheuttaa halkeamia sekä tasoitepinnan jäämistä pehmeäksi. Mikäli huoneessa on normaalia korkeampi lämpötila tai hyvin alhainen suhteellinen kosteus tai jos aurinko pääsee suoraan lämmittämään valun pintaa, on lattia peitettävä suojapeitteellä (esim. muovi) heti, kun sen päällä voidaan kävellä. Lattia tulee päällystää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa siten, ettei lattiapinta ole auki yli 3 kk lattiainmassan kovettumisen ja kuivumisen jälkeen, jolloin vältetään pinnan "ylikuivuminen" ja vähennetään näin valun halkeilu- ja irtoamisriskiä.

Mikäli lattian pinnoitus tapahtuu yli kahden viikon kuluttua tasoittamisesta, käsitellään tasoitepinta jälkihoitoaineella tai se peitetään muovilla viimeistään valua seuraavana päivänä.

Pintakäsittely

LSM 700:n päälle suositellaan käytettäväksi **Lakka Vedeneristysjärjestelmää**.

Tuote soveltuu päällystettäväksi keraamisilla laatoilla, muovipäällysteillä, tekstiilimatoilla, vinyyli- tai lautaparketilla, laminaatilla sekä korkilla. Tuote voidaan myös maalata tai pinnoittaa esim. epoksinpinnoitteella tai uretaanilla. Pintamateriaali voidaan asentaa noin 3-7 vuorokauden kuluttua, riippuen alustan ja ilman kosteudesta, lämpötilasta ja kerrospaksuudesta.

Pinnoitemateriaalia valitessa tulee varmistua, että massa täyttää pinnoitevalmistajan vaatimukset. Massaa ei suositella jätettäväksi ilman pinnoitusta.

Laadunvalvonta

Lakan Betoni Oy:llä on käytössä sertifioitu ISO 9001 laatu- ja ympäristöjärjestelmä sekä ISO 14001 ympäristöjärjestelmä.