



Pakkaslaasti M 100/500

Käyttökohteet

Kevytsora- ja betoniharkkojen sekä tiilien muuraukseen talviolosuhteissa.

Työolosuhteet

Muuraustyö suoritettava lämpötila-alueella -15...+5°C astetta. Harkot eivät saa olla lumisia tai jäisiä.

Sekoitus

Säkkillinen laastia sekoitetaan porakonevispilällä tai betonimyllyllä noin 3-3,5 litraan vettä. Laastijauhe lisätään puhtaassa sekoitusastiassa olevaan puhtaaseen huoneenlämpöiseen veteen (+10...+35°C). Sekoitus aika pakkosekoittajalla ja porakonevispilällä n. 3 minuuttia, betonisekoittimessa 7-10 minuuttia. Käyttöaika vedentilästä on n. 30 min (0°C).

Alle -15°C:ssa laasti jäätyy.

Kovettumisaika

Kovettumisaika riippuu sauman paksuudesta, lämpötilasta, alustan ominaisuuksista ja ilmanvaihdosta.

Työvälineiden pesu ja tuotteen hävitys

Työvälineet pestään vedellä välittömästi työvaiheen päätyttyä. Kuivunut laasti poistetaan mekaanisesti. Tuotetta ei saa päästää viemäriin. Jauhe ja kovettunut tuote voidaan hävittää rakennusjätteenä. Paperisäkki voidaan polttaa.

Laadunvalvonta

Muurauslaastin laatua valvotaan Inspectan ohjeiden mukaisesti ja virallisena valvojana toimii Inspecta Sertifiointi Oy. Lakan Betonilla on käytössä myös sertifioitu ISO 9001 laatujärjestelmä sekä ISO 14001 ympäristöjärjestelmä.

Varastointi

Varastoidaan kuivassa tilassa irti maasta (lavalla) kosteudelta suojattuna. Laasti säilyy oikein varastoituna suljetussa pakkauksessa yhden vuoden.

| Tekniset tiedot | |
|---|---|
| Sideaine | Sementti |
| Runkoaine | Luonnonhiekk |
| Lisäaineet | Ominaisuuksia parantavia lisäaineita |
| Suurin raekoko | n. 4 mm |
| Vedentarve (l/25kg) | n. 3 - 3,5 |
| Valmista massaa (l/25kg) | 13 - 14 |
| Käyttöaika vedentilästä | n. 30 min |
| Menekki | 4 - 7 kg / harkko 1,2 - 1,8 kg/tiili |
| Puristuslujuus 28d (MN/m ²) | 8 |
| Pakkausko | 25 ja 1000 kg |



Työsuojelu

Sisältää portlandsementtiä. Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. Estettävä pölyn muodostuminen ja leviäminen tai käytettävä hengityssuojainta. Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin. Aineen jouduttua silmiin huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.

HUOM!

Tämä on yhteenveto tuotteen ominaisuuksista, ei täydellinen työselitys. Työselitykseen ja muihin työvaiheita koskeviin ohjeisiin on tutustuttava huolellisesti ennen työn aloittamista. Käyttäjän on tarvittaessa osoitettava, että työvaiheita koskevia ohjeita on noudatettu.